

KB-Hoch-240581-3

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber
Client

glaMUR GmbH
Industriestr. 20
D-82194 Gröbenzell

Gegenstand
Subject

"Rexx 2K"
beliebig gefärbt / any color

Beschreibung

Fußboden Beschichtungssystem, aufgebracht auf
mineralischem Untergrund,
Description Floor coating system applied on a mineral substrate

Klassifizierung
Classification


B_{fl} – s1

Berichtsdatum
Issue date

06.08.2024

Geltungsdauer
Validity

30.04.2029



Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / The report comprises 5 pages.

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.

¹⁾ EN 13501-1:2018

1. Einleitung / Introduction

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

This classification report defines the classification assigned to product in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. Beschreibung zum Bauproduktes / Description of the construction product

Das Produkt wird in den in Punkt 3.1 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, vollständig beschrieben. Dabei wurde das Produkt mit den folgenden Produktparametern getestet.

The product is fully described in the test reports in support of this classification listed in section 3.1. The product was tested adhering to the following product parameters.

Die mehrkomponentige Beschichtung hat eine Dicke von 1,0 – 1,4 mm und laut Auftraggeber folgenden Aufbau:

The multi-component coating has a thickness of 1,0 mm to 1,4 mm and according to the client has the following composition.

Bezeichnung / designation	Auftragsmenge / applied quantity g/m ²
"Deco Prime"	250
"Rexx 2K"	500
"Rexx 2K"	500
"DecoLack"	125
"DecoLack"	125



Das Produkt erfüllt nach Angaben des Auftraggebers keine europäische (harmonisierte) Produktnorm.

According to the applicant, the product is not compliant with any European (harmonized) product standard.

3. Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung / Test reports and test results in support of this classification

3.1. Prüfberichte / Test reports

Name des Labors Name of laboratory	Auftraggeber Sponsor	Prüfverfahren Test method	Prüfbericht, Datum Test report, Date
Prüfinstitut Hoch	glamUR GmbH Industriestr. 20 D-82194 Gröbenzell	DIN EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest / Single flame source test)	PB-Hoch-240579-3 06.08.2024
		DIN EN ISO 9239-1 (Bodenbeläge / Floorings)	PB-Hoch-240580-3 06.08.2024

3.2. Prüfergebnisse / Test results

Prüfverfahren Test method	Parameter Parameter	Anzahl der Prüfungen Number of tests	Prüfergebnis (Maximalwert) Test result (Maximum value)	Grenzwerte aus DIN EN 13501-1 Thresholds acc. to DIN EN 13501-1
DIN EN ISO 11925-2	Fs	6 (4)	20 mm	≤ 150 mm
	Brennendes Abtropfen flaming droplets		nein no	—

Fs Flammenausbreitung [mm]
Flame spread [mm]

Tabelle / table 1: Prüfergebnis der Kleinbrennerprüfung / Result of the single flame source test

Prüfverfahren Test method	Parameter Parameter	Anzahl der Prüfungen Number of tests	Prüfergebnis (Mittelwert) Result (average)	Grenzwert für die Klasse B _{fi} -s1 Thresholds class B _{fi} -s1
DIN EN ISO 9239-1	kritischer Wärmestrom Critical heat flux CHF	3 (2)	≥ 11 kW/m ²	≥ 8,0 kW/m ²
	Rauchentwicklung smoke production		22 %min	≤ 750 %min

Tabelle / table 2: Prüfergebnis der Fußbodenprüfung / result of the flooring test

4. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich / Classification and direct field of application

4.1. Klassifizierung / Classification

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12.
This classification has been carried out in accordance with DIN EN 13501-1,
clause 12.

Brandverhalten Reaction to fire		Rauchentwicklung Smoke production	
B_{fi}	—	s	1

Klassifizierung / Classification: B_{fi} – s1



4.2. Anwendungsbereich / Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 ist nur für das auf Seite 1 genannte und im Abschnitt 2 sowie den in Abschnitt 3.1 genannten Prüfberichten näher beschriebene Bauprodukt für die folgenden Endanwendungen gültig:

- als Bodenbelag.

Die Klassifizierung ist auch für die folgenden Produktparameter gültig:

- farbunabhängig

Diese Klassifizierung gilt für folgende Endanwendungsbedingungen:

- aufgebracht auf Untergründe die der Euroklasse A1 oder A2-s1, d0 nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 6 mm und eine Rohdichte von mindestens 1350 kg/m³ aufweisen.

The classification in section 4.1 is valid solely for the product referred to on page 1 and described in detail in section 2 as well as the test reports listed in section 3.1, and for the following end use applications:

- as flooring.

The classification is also valid for the following product parameters:

- independent of color

This classification is valid for the following end use conditions:

- applied on materials of class A1 or A2-s1, d0 (EN 13501-1) with a thickness of at least 6 mm and a gross density of no less than 1350 kg/m³.

5. Einschränkungen / Limitations

5.1. Geltungsdauer / Validity

Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden, oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert werden.

Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferers der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.

This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered.

If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either of production process, production environment, raw materials, or chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case, the fire behaviour has to be reassessed.



5.2. Hinweise / Remarks

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Dichtenbereichen, Beschichtungen als in Abschnitt 2 und 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

Used in combination with other materials, esp. substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation joints, thickness or density ranges, coatings other than those given in section 2 and 4.2, the fire performance is likely to be influenced negatively, so that the classification assigned in section 4.1 will no longer be valid. The fire performance with parameters other than those given above has to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung

This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur vollständig und nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Without written consent of the test laboratory, this test report may only be published or reproduced during its denoted period of validity, providing that no changes to appearance or content are made and the report is complete.

Dieses Dokument stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.

This document does not represent type approval or certification of the product.

Fladungen, 06.08.2024

Sachbearbeiterin
Clerk in charge

(Dipl.-Ing.(FH) Diana Günzel)



Leiter der Prüfstelle
Head of the test laboratory

Andreas Hoch
(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)