LITURA für glatte Wandflächen

glaMUR „LITURA" Seite 1 von 2

Verbrauch	Reichweite	Menge
Litura 1: 0,70 kg/m²	ca. 1,2 / 6/ 12 m²	1 kg, 7,5 kg, 15 kg
Litura 2: 0,60 kg/m²	ca. 1,8 / 8/ 16 m²	1 kg, 7,5 kg, 15 kg
Litura 3: 0,40 kg/m²	ca. 2 / 9/ 18 m²	1 kg, 7,5 kg, 15 kg

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

LITURA
Gebrauchsfertige Kalk-Marmor-Spachtelmasse zur Gestaltung von glatten Wand- und Deckenflächen. Neutral oder einpigmentierten Farbtönen erhältlich. Die Materialbasis beruht auf über 95 % Natursubstanzen nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 mit geringem organischem Anteil. Für den Innenbereich.
Die Oberfläche von LITURA ist Diffusionsoffen (atmungsaktiv), das bedeutet Wasser in der Dampfform kann aufgenommen (gepuffert) und wieder abgegeben werden.
Für ein gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert. Oberflächenimprägnierung kann die Diffusionsoffenheit verändern.

Untergründe:
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Je nach Objektbeschaffenheit sollte die dafür vorhergesehene Grundierung von glaMUR verwendet werden. Um Risse im Putz weitestgehend zu vermeiden sollten die Stoßfugen generell mit Armierungsgewebe verspachtelt werden. Um ein gleichmäßiges aushärten von glaMUR zu gewährleisten sollten Sie Unebenheiten zuvor mit Füllstoffen ausgleichen.

Anwendungsbereich:
Für die Erstellung hochwertiger, dekorativer Wand und Deckenflächen mit spezieller Oberflächencharakteristik im Innenbereich. Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Ladenlokalen, Konferenzsälen, Geschäfts- oder Repräsentationsräumen usw. sowie im Privatbereich. Auf Untergründen wie Putz (Mörtelgruppe, PII, PIII), Gipsputz, Beton, Gipskartonplatten, intakten Dispersionsfarben, Holz, MDF usw.

Werkstoffbeschreibung:
Der gebrauchsfertige LITURA wird in zwei Spachtellagen aufgetragen.
Schichtdicke pro Spachtellage:
LITURA 1: 0,7 mm grob
LITURA 2: 0,5 mm mittel
LITURA 3: 0,1 mm fein

Werkstoffbasis:
Spezielle Formulierung aus Natursubstanzen und Additiven, wasserverdünnbar.
PH-Wert: >12 Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Verarbeitung:
LITURA 1 (grob) oder 2 (mittel) auftragen und auf Kornstärcke abziehen. Nach Trocknung (ca. 24. Std.) wird empfohlen den ersten Auftrag mit Wasser verdünnten lösemittelfreien Tiefengrund zu sperren, um ein schnelles Anziehen zu verhindern. Nach Trocknung Litura 2 oder 3 auftragen und auf Korn abziehen. Nach ca. 20 Minuten kann mit der Venezianerkelle geglättet und nach weiteren 20 Minuten verdichtet werden. Die Trockenzeit zwischen dem ersten und zweiten Auftrag beträgt ca. 24 Std. Zur Versiegelung wird unser Wachsbalsam oder Imprägnierung empfohlen.
LITURA kann mit Wasser verdünnt werden. Anschließend mit einem Rührgerät gründlich durchrühren. Verdünnte Ware kann im Eimer nachdicken.
Durch verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten ergeben sich unterschiedliche Strukturen, deshalb empfiehlt es sich vorab für den Kunden ein Muster zu erstellen.

Werkzeug:
Venezianer- und Stahlkelle

Verträglichkeit:
Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden. Keine Bindemittelhaltigen Abtönmaterialien verwenden.

Verbrauch:
pro Spachtelschicht:
LITURA 1: ca. 0,70 kg/m²
LITURA 2: ca. 0,50 kg/m²
LITURA 3: ca. 0,40 kg/m²

LITURA für glatte Wandflächen

glaMUR „LITURA" Seite 2 von 2

Verbrauch	*Reichweite*	*Menge*
Litura 1: 0,70 kg/m²	*ca. 1,2 / 6/ 12 m²*	*1 kg, 7,5 kg, 15 kg*
Litura 2: 0,60 kg/m²	*ca. 1,8 / 8/ 16 m²*	*1 kg, 7,5 kg, 15 kg*
Litura 3: 0,40 kg/m²	*ca. 2 / 9/ 18 m²*	*1 kg, 7,5 kg, 15 kg*

EIGENSCHAFTEN UND EINSATZZWECK:

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter + 8 °C Raumtemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung: *mit Wasser*

Lagerung:
Geöffnete Gebinde zügig verbrauchen. Bei ungeöffneten Gebinden beträgt die Lagerzeit ca. 6 Monate. Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern.

Sicherheitshinweise:
glaMUR Wandbeschichtungen können auf Grund ihrer Alkalität, bei der Verarbeitung und Kontakt, zu Reizung der Augen und Haut führen. Betroffene Stellen sofort mit sauberem und klarem Wasser spülen. Wir empfehlen Schutzbekleidung. Siehe hier: **Sicherheitsdatenblatt**

Anmerkung
Die glaMUR GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der glaMUR Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche glaMUR Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.